

Lepidlo Griffon Uni 100

Lepidlo Griffon: Lepidlo na bázi tetrahydrofuranu (THF stabilizovaný), obsahuje cyklohexanon a butanol. Ztuhlé a vytvrzené lepidlo odpovídá podmínkám, které povolují jeho použití při zásobování pitnou vodou potrubím PVC-U.

Rozsah použití: Na lepení tahově pevných spojů tlakových rour (např. potrubí an pitnou vodu) s fitinky PVC-U, na lepení kabelového kanálového potrubí, střešních okapů z PVC-U apod.

Příprava lepených ploch: Konce trubek upravte do pravého úhlu. Z vnější strany seřežte hranu na 15° a začistěte. Lepené plochy očistěte od hrubých nečistot a osušte. Zásunutím trubek vyměřte hloubku na nanesení lepidla a vyznačte na konci trubky. Na savý (krepový) papír naneste čistič Griffon a důkladně očistěte. Po každém čištění krepový papír vyměňte.

Lepení: Lepidlo Griffon před použitím dobře potřepajte. Na obě očištěné a suché plochy štětcem naneste v podélném směru souvislou a rovnoměrnou vrstvu lepidla (u hrdla tenčí a u konce trubky hrubší). Trubky a fitinky zasuněte až na doraz tak, abyste nepootočili lepené díly a několik vteřin podržte. Lepené díly musí být zasunuté do 4 minut od začátku nanášení lepidla. Teplota nad +25°C nebo tenčí vrstva lepidla způsobuje zkrácení otevřené doby zpracování.

Velikost štětců:

25 = 8 mm, 32-50 = 1“, 200-250 = 2 ½“, nad 300 = 3“

Důležité upozornění: Po dobu 5 min od přilepení spoje mechanicky nezatěžujte. Při teplotě pod +10°C se tato doba prodlužuje na 15 min. Spouštění slepeného potrubí do výkopu doporučujeme nejdříve po 10-12 hodinách. Orientační výpočet časového intervalu čekání před takovou zkouškou: 1 hodina na 1 bar. Tyto pokyny mají pomáhat při práci zaškolených pracovníků. Podrobné informace najdete v bezpečnostním listě.

Dodržujte pokyny na položení trubek od výrobce a fitinků. Do sběru odevzdávejte jen prázdné obaly. Obal se zbytky produktu odevzdejte v místě sběru nebezpečného odpadu. Xi Dráždivý. F Vysoce hořlavý. R 36/37 Dráždí oči a dýchací orgány. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě. S16 Uchovávejte mimo dosahu zapálení – Zákaz kouření. S25 Zamezte styku s očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S51 Používejte v dobře větraných prostorách.

Hustota: 0,99 g/cm³. Obsah organických rozpouštědel (VOC): 1,00 kg/kg. Obsah celkového organického uhlíku – TOC: 0,68187 kg/kg

První pomoc: Při potřísnění pokožky omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vyplachujte velkým množstvím vody.

Spotřebujte do: 24 měsíců od data výroby

Výrobce: Bizon International, Dr.A.F.Philipsstraat 9, NL-4460 AD Goes

Distributor: Vágner pool, s.r.o., Nad Safinou 348, 252 42 Vestec, Praha západ,
IČ:27121062, tel.: 244 913 177